

ネイルアートのレシピ

< マニキュア10ccの目安量です >

材料:

- ① 主成分:セラック樹脂2g
- ② 溶剤:エタノール(アルコール分90%以上品)
9cc
- ③ 顔料:好きなパール顔料 1g
- ④ 添加剤:①香料ピーチ 0.25cc ②尿素一つまみ 0.2g

材料 道具

道具:

- ① 30ccジャム瓶1個
- ② 塗りに適した筆1本
- ③ 計量スプーン 1本
- ④ スポイト1本

作り方 調合

- ①フレーク状のセラック樹脂を2g分
(2ccの計量さじ山盛り1杯)をジャム瓶にあけます。
- ②エタノール9ccをスポイトでその上にたらしめます。
- ③1日寝かすとセラック樹脂がエタノールに溶け
25%濃度のセラックニスができます。
(お急ぎの時は弊社製品セラックニス25%
通常品を御利用下さい。)

④パール顔料をポリ容器に1gあげその上に
セラックニスを少しづづかけ筆で練っていきます。

⑤ペースト状になったら残りのセラックニスを入れ
顔料が分散するようにかき混ぜてください。

⑥塗面表面を硬くするために尿素樹脂(0.2g)を
1ccのお湯で溶かして溶液を作ります。

出来上がった尿素溶液0.5ccをスポイトで塗料
に加えてください。残った溶液は次回分として
保存するか、そのまま流して捨ててください。

⑦香料を一滴塗料にたらし手作り自然塗料

マニキュアの完成です。

塗り方

①塗装面が乾いた状態であることを確認し、
筆で塗って下さい。数分で塗面は乾きます。

②重ね塗りは、下地が乾燥してから重ね塗りを
して下さい。

③セラックニスはアルコールで構成されているため
比重は軽く顔料は重いため少しの時間でも顔料は
沈降してしまいます。従いまして塗料を塗る際は、
毎回筆で塗料を混ぜていただき塗って下さい。

④市販のデコレーションシール等を張られるときは
その上に再度マニキュアを塗って頂きますと
剥がれにくくなります。

また、セラックマニキュアを落とす場合は、
エタノールで簡単に落とすことができます。

⑤ご使用後の刷毛・資材の洗浄につきましては、
硼砂末1溶液(弱アルカリ液)に10分ほど浸した後、
水で洗浄してください。(弊社セラックニス筆洗い用
硼砂末1gを100ccの水で溶かして下さい。)

特徴・豆知識

特長

- ・安全無害(石油系溶剤を使わない)です
- ・ご自分で調色できます
- ・好きな匂いをつけられます
- ・早く乾燥します
- ・すぐ落とせます

比較表

	従来マニキュア	セラックマニキュア
主成分	合成樹脂	セラック樹脂 尿素
溶剤	石油系溶剤	エタノール(アルコール)
着色剤	有機顔料	パール調・自分で調色可
落とし	石油系溶剤	エタノール、弱アルカリ液
乾燥時間	普通	エタノールのためより早い
匂い	溶剤臭	好きな匂いになる
皮膜強度	強い	弱い
塗り易さ	出来合い	粘度調整ができる

諸注意

- ① セラック樹脂はアルコールに溶かして数ヶ月も
たつと乾きが悪くなります。必要なときに必要な分
だけ作って下さい。
- ② 筆はナイロン製のものが長持ちします。