

## 天然ワックスのレシピ

<1㎡を1回塗れる量が出来ます>

塗れるところ 床・柱・壁・ドア・窓枠、木製家具、  
木製工芸品、木製玩具、うちわ、  
耐水紙、皮革用ワックス、  
靴クリーム、芳香剤

## 材 料 ・ 道 具

材料:	主成分：クルミ油	20 g
	主成分：蜜蝋	4 g
	主成分：カルナバ蝋	1 g
	添加剤：香料ピーチ	1 c c
道具:	40 c c ジャム瓶	1 個
	プラスプーン	1 本
	研磨紙（＃400）	1 枚
	ふき取り用布	1 枚

## 作り方・調合

- ① 40ccジャム瓶に、クルミ油20g、蜜蝋4g、カルナバ蝋1gを入れます。
- ② ジャム瓶を湯煎します。（お湯が沸騰し瓶の中の温度が85℃程度になると蝋が溶け始めクルミ油と混ざります。）
- ③ 混ざりましたら火を消し、鍋からジャム瓶を取り出し放置します。（瓶が熱くなっておりますのでフキン等を使ってお取り下さい。）

- ④ 取り出し後7～8分で液状ワックスは徐々に冷えペースト状になっていきますが、この時に香料を1cc程度入れて、スプーンで混ぜて下さい。
- ⑤ そのまま放置してペースト状になれば完成です。

天然蝋別融点

天然蝋名	融点(℃)
カルナバ蝋1号	80～86
カルナバ蝋2号	82.5
蜜蝋	60～67
白蝋	50～53.5
イボタ蝋	70
米ぬか蝋	80
キャンデリラワックス	68～72
木蝋	49～59
パラフィン蝋	52～55

## 塗 り 方

- ① 塗装面が乾いた状態であることを確認し、研磨紙（＃320～400）で研磨し、ほこり等を除去して塗装面の準備をして下さい。
- ② ワックスを布で塗り込み、乾燥後布でこすり、艶を出して下さい。
- ③ ご使用後の刷毛・器材は食器用洗剤で洗浄して下さい。

## 特 徴 ・ 豆 知 識

お好きな天然蝋、植物油、香料のブレンドが楽しめます。但し、乾性油をお使いの時は次第に硬くなりますので必要な分をお作り下さい。弊社植物油の分類（乾性油か不乾性油かの区別）は弊社商品ラベルに記載してあります。

塗り易いペースト状のワックスを作る時には天然蝋の配合率を重量比で出来上がりワックスの10%～20%にして下さい。

ワックスが硬すぎる時は、再度ジャム瓶を湯煎し溶かして植物油を加えて下さい。柔らかくなります。柔らかすぎる時は逆に蝋をたして調整して下さい。天然蝋別の融点は左記の表を御参照下さい。香料を添加したワックスは蓋を空けて玄関に置いて頂きますと芳香剤兼靴クリームとしてお楽しみ頂けます。

## 諸 注 意

- ① 食品と間違えそうな天然ワックスが出来上がりますが、お子様等が口に入れないようにご注意下さい。
- ② ワックスのしみ込みで色ムラが生じる事もありますので皮革製品、家具等にご使用の際はテスト塗りをしてからお使い下さい。
- ③ 高温で加熱しますと危険です蝋は湯煎して溶かしてご使用下さい。
- ④ 天然蝋と植物油の相性から、液状ワックスが冷めてもペースト状になるまで数時間を要するものもあります。